

## Delantal con mangas DD609

- Resistente una amplia gama de productos químicos nocivos
- Protege el área del torso de la contaminación frontal

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de estilo | DD609                                                                                                                                                                          |
| Tejido           | Tejido recubierto de PE impermeable                                                                                                                                            |
| Tipo de costura  | Costura overlock de 4 hilos <ul style="list-style-type: none"> <li>7-9 puntos por pulgada</li> <li>La fibra del hilo es 150D</li> <li>Profundidad de mordida a 4 mm</li> </ul> |
| Color            | Amarillo                                                                                                                                                                       |
| Talle            | Talle único (largo del cuerpo: 145 cm)                                                                                                                                         |
| Embalaje         | 50 unidades/caja                                                                                                                                                               |
| Aprobaciones     | Reglamento CE (EU) 2016/425<br>Reglamento UKCA 2016/425<br>Certificación Módulo B<br>Certificación Módulo D                                                                    |

### Certificaciones



### Aplicaciones



### Datos técnicos

| PROPIEDADES FÍSICAS                      | MÉTODO DE PRUEBA | CLASE |
|------------------------------------------|------------------|-------|
| Resistencia a la abrasión                | EN 530           | 6     |
| Resistencia al agrietamiento por flexión | EN ISO 7854/B    | 2     |
| Resistencia al desgarro trapezoidal      | EN ISO 9073-4    | 3     |
| Resistencia a la tracción                | EN ISO 13934-1   | 2     |
| Resistencia a la perforación             | EN 863           | 2     |
| Resistencia de la costura                | EN ISO 13935-2   | 4     |
| Valor de pH                              | EN ISO 3071      | Pasa  |
| Colorantes azoicos                       | EN 14362-1       | Pasa  |
| Solidez del color a la transpiración     | EN ISO 105-E04   | Pasa  |
| Resistencia a la ignición                | EN 13274-4       | Pasa  |



| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                 | MÉTODO DE PRUEBA | PENETRACIÓN        | REPELENCIA |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Ácido sulfúrico (30%)                                                | EN ISO 6530      | 3                  | 3          |
| Hidróxido de sodio (10%)                                             | EN ISO 6530      | 3                  | 3          |
| O-xileno                                                             | EN ISO 6530      | 3                  | 3          |
| Butan-1-ol                                                           | EN ISO 6530      | 3                  | 3          |
| CONTRA AGENTES INFECCIOSOS                                           |                  | MÉTODO DE PRUEBA   | CLASE      |
| Resistencia a la penetración de sangre/fluidos                       |                  | ISO 16603:2004     | 6          |
| Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre |                  | ISO 16604:2004     | 6          |
| Resistencia a la penetración microbiana húmeda                       |                  | ISO 22610:2006     | 6          |
| Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos                   |                  | ISO/DIS 22611:2003 | 3          |
| Resistencia a la penetración microbiana seca                         |                  | ISO 22612:2005     | 3          |

### Limitaciones



No lavar



No lavar en seco



No planchar



No secar a máquina



No reutilizar



Mantener alejado de la llama

### Almacenamiento y eliminación

- Almacenar limpio y en su embalaje original entre 15 °C y 25 °C a <80 % de humedad relativa.
- Almacenar lejos de la luz solar, altas temperaturas y disolventes.
- El período de almacenamiento es de 60 meses desde la fabricación si se almacena como se indica arriba
- Manipular y desechar cuidadosamente las prendas contaminadas de acuerdo con la normativa municipal, provincial y nacional vigente.