

Cubrebotas con suela antideslizante DD308

- Resistente a líquidos, aceites y grasas
- Suela antideslizante, especialmente en piso mojado

Modelo	DD308
Tela	PPSB laminado con película microporosa
Tipo de costura	Costura overlock de 4 hilos 7-9 puntos por pulgada - La fibra del hilo es 150D - Profundidad de mordida a 4 mm
Color	Blanco
Talle	Talle único (largo: 42 cm)
Embalaje	100 pares/caja
Aprobaciones	Reglamento CE (EU) 2016/425 Reglamento UKCA 2016/425 Certificación Módulo B Certificación Módulo D

Certificaciones



Aplicaciones



Datos técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE PRUEBA	CLASE	PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE PRUEBA	PENETRACIÓN	REPELENCIA
Resistencia a la abrasión	EN ISO 12947-2	2	Ácido sulfúrico (30%)	EN ISO 6530	3	3
Resistencia al agrietamiento por flexión	EN ISO 7854/B	6	Hidróxido de sodio (10%)	EN ISO 6530	3	3
Resistencia al desgarro trapezoidal	EN ISO 9073-4	2	O-xileno	EN ISO 6530	3	3
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	1	Butan-1-ol	EN ISO 6530	3	3
Resistencia a la perforación	EN 863	2	CONTRA AGENTES INFECCIOSOS		MÉTODO DE PRUEBA	CLASE
Resistencia de la costura	EN ISO 13935-2	3	Resistencia a la penetración de sangre/fluidos	ISO 16603:2004		6
Valor de pH	EN ISO 3071	Pasa	Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre	ISO 16604:2004		6
Resistencia a la ignición	EN 13274-4	Pasa	Resistencia a la penetración microbiana húmeda	ISO 22610:2006		6
Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR)	ASTM E96B	7,123 g/m²*24hr	Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos	ISO/DIS 22611:2003		3
Resistencia al vapor de agua (Ret)	EN ISO 11092	21.0 Pa*m²/W	Resistencia a la penetración microbiana seca	ISO 22612:2005		3

Limitaciones



Almacenamiento y eliminación

- Almacenar limpio y en su embalaje original entre 15 °C y 25 °C a <80 % de humedad relativa.
- Almacenar lejos de la luz solar, altas temperaturas y disolventes.
- El período de almacenamiento es de 60 meses desde la fabricación si se almacena como se indica arriba
- Manipular y desechar cuidadosamente las prendas contaminadas de acuerdo con la normativa municipal, provincial y nacional vigente.